

LO + DESTACADO

- Junta hasta 6 mm
- Fácil limpieza
- Hidrofugada
- Exterior e interior
- UNE-EN 13888: CG2 WA
- Especial gres porcelánico

LANKOLOR JUNTA FINA

Mortero de color para el rejuntado hasta 6 mm

Junta cementosa coloreada para el rejuntado hasta 6 mm de todo tipo de piezas cerámicas en interior y exterior

PROPIEDADES

- Fácil aplicación y limpieza.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Hidrofugada.
- Alta durabilidad.
- 25 colores.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Exterior e interior.
- Pavimentos y revestimientos.

Tipo de revestimiento:

- Todo tipo de piezas cerámicas, materiales pétreos, vítreos y mármol.

DATOS TÉCNICOS (*)

Agua de amasado:	30 ± 2 % (7 L / saco 25 kg y 1,5 L / bolsa 5 kg)
Densidad en polvo:	1,0 ± 0,1 kg / L
Densidad en pasta:	1,80 ± 0,1 kg / L
Tiempo de vida de la pasta:	1 hora a 20°C
Retracción:	≤ 3 mm/m
Resistencia a la abrasión:	≤ 1000 mm ³
Absorción de agua:	≤ 2 gr a 30 min ≤ 5 gr a 4 h.
Temperatura de aplicación:	Desde + 5°C hasta + 35°C
Clasificación según UNE-EN 13888	CG2 WA

Resistencias mecánicas (N/mm²):

	Flexotracción	Compresión
A 28 días	≥ 2,5 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



LANKOLOR JUNTA FINA

Mortero de color para el rejuntado hasta 6 mm

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm).
- Llama de caucho o pistola/cartucho dosificador y esponja.

Preparación de soporte:

- Asegurarse de que no hay exceso de cemento cola en las juntas vacías.
- Comprobar que la zona a rejuntar esté seca, y limpia de polvo y grasa.
- Proteger las baldosas de alta porosidad o rugosidad para evitar manchas.
- Con baldosas muy porosas humedecer ligeramente sus bordes.

Preparación del producto:

- **Amasado:**
 - Dosificación de agua: $\pm 30\%$ (7 L/ saco 25 kg, 1,5 L/ bolsa 5 kg).
 - Tiempo de amasado: ± 3 min hasta conseguir una pasta homogénea.
 - Tiempo de reposo: ± 5 min
 - Reamasar antes de la aplicación.
- **Tiempo útil de trabajo:**
 - Aplicar la junta durante la hora posterior al amasado.
 - El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad y temperatura).

Aplicación del producto:

- Rellenar las juntas con la llama de caucho extendiendo el producto en diagonal o mediante la pistola rellenable.
- Cuando la junta empiece a endurecer (cuando se pierde el brillo superficial) limpiar con una esponja.
- Realizar la limpieza final con la junta completamente endurecida (mínimo 24h). En el caso de haber colocado la cerámica con pastas adhesivas LANKOFIX, esperar al menos 48 horas.

RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados o en curso de deshielo.
- Dejar transcurrir entre 24 y 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
- Para evitar carbonataciones no emplear agua en abundancia durante la limpieza.
- No someter a una limpieza de alta presión.

CONSUMO

Variable en función de la amplitud y profundidad de las juntas.

$$\text{Consumo en kg/m}^2 = \frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5$$

- A** = Largo de baldosa (en mm)
- B** = Ancho de baldosa (en mm)
- C** = Espesor de baldosa (en mm)
- D** = Ancho de junta (en mm)

Consumo indicativo en kg/m²:

Dimensión baldosa (mm)	Ancho de junta	
	3 mm	6 mm
100 x 100 x 6	0,6	1,0
150 x 150 x 6	0,4	0,7
200 x 200 x 8	0,4	0,7
250 x 250 x 12	0,4	0,9
300 x 300 x 10	0,3	0,6
400 x 400 x 10	0,3	0,5



CONSUMO
0,3 - 1 kg / m²
(ver tabla)

PRESENTACIÓN
Saco 25 kg y 5 kg
Palet 48 sacos x 25 kg
128 bolsas x 5 kg
25 colores

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- UNE-EN 13888: CG2 WA

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es